

තල දඬු කල්කීකරණය

ඒ. එස්. එම්. පාරාක්, ආර්. සරණවීර, එච්. ආර්. රාජපුර
(ජාතික කඩදැසි සංස්ථාව - ඇඹිලිපිටිය කම්හල)

කල්ක හා කඩදැසි කර්මාන්තයට අවශ්‍ය කෙඳි සහිත අමුද්‍රව්‍යයන්ගේ හිඟය ලෝකයේ සෑම රටකම පෙරට වඩා දැන් උග්‍ර තත්ත්වයකට හැරෙමින් පවතී. ජාතික කඩදැසි සංස්ථාවට අනුබද්ධ ඇඹිලිපිටිය කඩදැසි කම්හලේ අවශ්‍ය නිෂ්පාදන කටයුතු පවත්වාගෙන යාමට වසරකට පිදුරු වෙන් 36,000ක් පමණ අවශ්‍ය ව ඇත. එහෙත් දැනට පවත්නා තත්ත්වයන් සලකා බැලීමේදී කම්හල් නිෂ්පාදනය පවත්වාගෙන යාමට පිදුරු හැර අනෙකුත් අමුද්‍රව්‍යයන් සොයා ගැනීම කාලෝචිත යැයි හැඟේ. එසේම වසරක් පාසා මේ රටට ආනයනය කරනු ලබන දිගු කෙඳි සහිත අමුද්‍රව්‍යයන්ගේ මිල දිනෙන් දින වැඩි වන නිසා ඒ වෙනුවට දේශීය ආදේශකයන් සොයා ගැනීම මූලික කර්තව්‍යයක් වී ඇත. ඇඹිලිපිටිය අවට ප්‍රදේශවලින් ඉවත දමන තල දඬු මේ සඳහා පර්යේෂණයට භාජනය කරන ලදී.

බීජ නෙලා ගැනීමෙන් පසු ඉවත දමන ලද කෘෂිකාර්මික අපද්‍රව්‍යයක් වන තල දඬු උඩවලට ප්‍රදේශයෙන් ලබා ගත් අතර, එය මූලික අධ්‍යයනයට භාජනය කරන ලදී. කෘෂිකාර්මික අපද්‍රව්‍යයන් හි පහසු ලිහිනින් හරණයක් සිදු කිරීමට සෝඩා ක්‍රියාවලිය යොදා කල්කීකරණය කරන ලදී. එයින් ලැබුණු විරංජිත කල්ක නිවාරණය කර විරංජනය කළ අතර, විරංජිත හා නිර්විරංජිත කල්ක වල භෞතික ගුණාංග සොයා ගන්නා ලදී. කල්ක කෙඳි වර්ගීකරණය කළ අතර, අනුදක්නය මගින් එහි ව්‍යුහමය ලක්ෂණ නිරීක්ෂණය කරන ලදී. පිරිසුද්ධනය කළ කල්ක යොදා එක් එක් වර්ගයේ කඩදැසි තනා ශක්ති ගුණාංග නිර්ණය කරන ලදී. තැම්බුම් වලින් ලැබුණු කළු දියර විශ්ලේෂණය කර එහි රසායනික ගුණාංග ගනු ලැබිණ.

දඬු හා කල්ක වල අඩංගු කෙඳි කඩදැසි නිෂ්පාදනයට යෝග්‍ය කෙඳි හා කෙටි කෙඳි (මිමි 0.8 - 3.0) වේ. කළු දියර හා කල්කයේ සිලිකා ප්‍රතිශතය අඩු බව (0.05 - 1.27) පාඨාංක පෙන්වා දෙයි. CEH දම ක්‍රියාවලිය යොදවා 85% ක් (එල්ටීපෝ) පමණ ප්‍රභාවයක් ඇති කල්ක ලබාගත හැක. විරංජිත කල්කයේ සෙමෙන් භාවය 36% දී කි. මීටර් 6.2ක හා නිර්විරංජිත කල්කයේ 40% කි. මීටර් 8.6ක ඇදුම් ශක්තියක් පෙන්වුම් කරයි. කෙසේ වුවත්, කල්ක කෙඳි වල ඉරුම ශක්තිය අඩු නිසා, කඩදැසි තැනීමේදී දිගු කෙඳි සම්මිශ්‍රණය අවශ්‍ය වේ. එහෙත් තල දඬු කල්ක 100% යොදා මුලධර 80 ග්‍රෑම්² හෝ ඊට වැඩි බරින් යුත්, කඩදැසි නිපදවිය හැකි වේ. පිදුරු වෙනුවට තල දඬු කල්ක යෙදීමෙන් පරිභෝජනය වන ආනයන කල්ක ප්‍රමාණය 40% ක් පමණ අඩු කර ගත හැකි බව කිව හැක. තල කල්ක යොදවා පාරාන්ධතාවය හා මාන ස්ථායීතාව වැඩි, ශක්තිමත් සියුම් කඩදැසි වර්ග නිපදවිය හැකි බව මෙම අධ්‍යයන ප්‍රතිඵල පෙන්වා දෙයි.

1. Ronald G. MacDonald. The pulping of wood (Tappi Publications)
2. Per Koch Christensen. Wood & Pulping Chemistry
3. El Tarabouesi, M. A. & Nasser M. M. Lignin derivatives from desilicated rice straw soda black liquor, Indian pulp & paper No. 5.
4. Seneviratne, S. T. & Appadurai, R. Field Crops of Ceylon pp. 361-366.